



Technisches Merkblatt

LEIFELS BETONCHEMIE

LEIQUOL 2000 (FM)(BV) Polymer-Superplastifizierer

Fließmittel für Beton nach DIN EN 934-2: T3.1 / T3.2

Verflüssiger für Beton nach DIN EN 934-2: T2

EIGENSCHAFTEN

- wirkt chemisch und physikalisch
- intensive Dispergierung des Zementleims
- starke Erniedrigung der Viskosität der Zementpaste
- weichere Konsistenz im Beton, hohe Wassereinsparung möglich
- sehr gute Früh- und Endfestigkeiten
- einsetzbar nach "DAfStb-Richtlinie für Fließbeton"

EINSATZBEREICH

LEIQUOL 2000 (FM)(BV) ist ein hochwirksames Betonzusatzmittel mit stark verflüssigender Wirkung. Geeignet für Beton mit sehr niedrigem W/Z-Wert und hohen Festigkeitsklassen, sowie für SCC / SV-Beton. Kombinierbar mit Stabilisierern, z.B. **Leifels Stabilisierer SVB (ST)**.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Polycarboxylate
Dichte:	ca. 1,12 kg/dm ³ ± 0,03
Konsistenz:	Flüssig
Farbe:	Trüb
Löslichkeit:	In Wasser
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis + 30°C
Lagerungshinweise:	Vor Frost, Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen
Lagerstabilität:	12 Monate
pH-Wert:	ca. 6,0 - 10,0
Chloridgehalt:	< 0,1%

VERARBEITUNG

LEIQUOL 2000 (FM)(BV) dem Zugabewasser oder auch direkt der Mischung zugeben.

Die erforderliche Zugabemenge richtet sich nach der gewünschten Betonkonsistenz und muss durch Vorversuche nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 festgelegt werden. Für eine gleichmäßige und ausreichende Mischzeit ist zu sorgen.

DOSIERUNG

Die zulässige Zusatzmenge beträgt 0,2 bis 2,0 % zum Zementgewicht.

PACKUNGSGRÖßE

IBC (Container) 1000 kg

Fass 210 kg (b.f.n.)

Kanister 28 kg (b.f.n.)

SICHERHEITSHINWEISE

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Gegebenenfalls benetzte Kleidung entfernen, benetzte Haut mit viel Wasser spülen.

Verschüttete Substanz mit Füllstoffen aufsaugen und vorschriftsmäßig beseitigen.

Bei Lagerung die "Verordnung über Lagern, Abfüllen und Umschlagen wassergefährdender Stoffe" beachten (Lagerverordnung – VLF). Vorratsbehälter mindestens einmal jährlich reinigen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit. Stand 01/2020.

Zur Beachtung: Die von uns verwendeten Rohstoffe und produzierten Eigenerzeugnisse unterliegen strengsten Werkskontrollen. Die Fremdüberwachung erfolgt durch staatliche Materialprüfungsanstalten. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Leifels Betonchemie GmbH & Co. KG

Otto-Lilienthal-Straße 9-11

33181 Bad Wünnenberg

info@leifels.com

info@betonchemie.net